

Eco Block Grijs (22x22x10)

marlux

Technische Beschreibung

De betonsamenstelling van de onderlaag bestaat uit een cement type CEM II/B-S 52,5 en zandsteen. Dit sedimentair gesteente is uitermate slijtvast, heeft een zeer goede mechanische weerstand en is goed bestand tegen chemische invloeden. De betonsamenstelling van de deklaag bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42 n Ia of CEM I 52,5 wit (afhankelijk van de kleur van de deklaag), eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten.

De kleur van de deklaag wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven. De deklaag is door en door gekleurd in de massa. De stenen worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer opgeslagen. De diverse halfopen modellen zijn vervaardigd conform de PTV 126 "Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen" en dragen het BENOR keurmerk. Het gesloten model is vervaardigd conform NBN EN 1338 en draagt het BENOR keurmerk

Technische Merkmale

Artikelnummer (SKU)	547049
Länge	220 mm
Breite	220 mm
Höhe	100 mm
Herstellungslänge	220 mm
Herstellungsbreite	220 mm
Herstellungshöhe	100 mm
Fase	3x3
Gewicht pro Stück	10,48 kg / Stück
Gewicht pro m²	215 kg / m²

Merkmale

- ✓ Gemaakt in België
- ✓ Nieuw in assortiment
- ✓ Slijt- en kleurvast
- ✓ Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Geschikt voor oprit
- ✓ Ecologische bestrating


Produktmerkmale

Het Eco Block concept bestaat uit 3 stenen die samen zorgen voor minimaal 10% verticale openingen en voldoende waterdoorlaatbaarheid (conform PTV 126). Het gesloten model is zelf NIET waterdoorlatend.

Enkel de combinatie van de gesloten stenen met de (half-)open stenen waarborgt een voldoende hoge infiltratie. Voor een exacte berekening van het percentage waterdoorlaatbaarheid kan u gebruik maken van onze rekentools (beschikbaar op www.stradus.be).

Na het aanleggen van de bestrating worden voegen en inkepingen gevuld met voegmateriaal met een voldoende drainerend vermogen (vb. split 1/3 of 2/5) of met een teelaardemengsel voor grasgroei. De vervaardiging van de stenen gebeurt volgens het principe van de voorverdichting. Het verdichten van deklaag en onderlaag verloopt in één bewerking en verbindt beide lagen onverbreekelijk. De structuur van beide lagen is dicht en eenvormig in de massa.

Technische Bilder



Versions



Grau

Grau

Grau

Formate

22x22x10

22x22x10

22x22x10

Platzierung

Raadpleeg [Plaatsingsadvies en onderhoud](#).