Eco Block Gris (22x22x10)


Description technique

La composition du béton de la sous-couche se compose d'un ciment de type cem II/B-S 52.5 et de grès. Cette roche sédimentaire est extrêmement résistante à l'usure, a une très bonne résistance mécanique et une bonne résistance chimique.
La composition du béton de la couche supérieure se compose de sable provenant d'un bassin fluvial régional, de ciment de type CEM III/A 42 n la ou CEM I 52.5 BLANC (selon la couleur de la couche supérieure), d'éventuels adjuvants et de granulats finement concassés. La couleur de la couche de revêtement est obtenue par l'ajout de colorants inorganiques à base d'oxydes métalliques. L'enduit est coloré de part en part dans la masse.
Après la production, les pavés sont stockés dans une chambre de durcissement conditionnée pendant au moins 24 heures.
Les différents modèles semi-ouverts sont fabriqués conformément au PTV 126 "Produits en béton pour revêtements perméables" et portent le label BENOR. Le modèle fermé est fabriqué conformément à la norme NBN EN 1338 et porte le label BENOR.

Caractéristiques techniques

Référence	547049
Longueur	220 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	100 mm
Longueur de fabrication	220 mm
Largeur de fabrication	220 mm
Hauteur de fabrication	100 mm
Chanfrein	3x3
Poids par pièce	10,48 kg / pièce
Poids par m²	215 kg / m²

Images techniques



Versions



Gris Gris Gris

Formats

22x22x10
22x22x10
22x22x10

Caractéristiques

- Fabriqué en Belgique
- Nouveau dans la gamme
- Résistant à l'usure et à la décoloration
- Benor: Certification de qualité indépendante
- Facile d'entretien
- Résistant au gel
- Convient pour les allées
- Chaussée écologique

Caractéristiques du produit

Le concept Eco Block se compose de 3 pavés qui, ensemble, offrent au moins 10 % d'ouvertures verticales et une perméabilité à l'eau suffisante (conformément au PTV 126). Le modèle fermé lui-même n'est PAS perméable à l'eau. Seule la combinaison des pavés fermés avec les pavés (semi-)ouverts garantit une infiltration suffisamment élevée. Pour un calcul exact du pourcentage de perméabilité, veuillez utiliser nos outils de calcul (disponibles sur www.stradus.be). Après la pose du pavage, les joints et les entailles sont remplis d'un matériau de jointoiement ayant une capacité de drainage suffisante (par exemple, du gravier 1/3 ou 2/5) ou d'un mélange de terre pour la croissance de l'herbe.
La fabrication des pavés se fait selon le principe du précompactage. Le compactage de la couche supérieure et de la sous-couche se fait en une seule opération et relie les deux couches indissolublement. La structure des deux couches est dense et uniforme en masse.

Placement

Conseillez le Conseil de Pose et entretien.