Hydro Lineo XL Gris (60x30x16)

Description technique

La composition du béton pour la fabrication de la couche sous-jacente consiste de ciment du type CEM II/B-S 52,5 et de grès. Cette roche sédimentaire offre une résistance extrême à l'abrasion, une très bonne résistance mécanique et une bonne résistance aux influences chimiques. La composition du béton pour la couche d'usure est à base de sable d' un bassin fluvial régional, de ciment du type CEM III/A 42,5 n la ou CEM I 52,5 BLANC (selon la couleur de la couche d'usure) , d'adjuvants éventuels et de granulats finement broyés. La couleur de la couche d'usure est obtenue par l'addition de colorants anorganiques sur base d'oxydes métalliques. La couche d'usure est tout à fait colorée dans la masse. Après fabrication, les pavés et dalles sont stockés pendant au moins 24 heures dans une chambre de durcissement conditionnée. Les modèles ouverts et semi-ouverts sont fabriqués conformément à la norme PTV 126 (produits en béton pour pavages drainants) et portent le label BENOR. Le modèle fermé est fabriqué conformément à la norme NBN EN1338 et portent le label BENOR.

Caractéristiques techniques

Référence	513879
Longueur	600 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	160 mm
Longueur de fabrication	600 mm
Largeur de fabrication	300 mm
Hauteur de fabrication	160 mm
Chanfrein	3x3
Poids par pièce	53,69 kg / pièce
Poids par m²	298 kg / m²

Images techniques



Versions



Gris Gris

Formats

60x30x16 60x30x16

Caractéristiques

- Fabriqué en Belgique
- Nouveau dans la gamme
- Résistant à l'usure et à la décoloration
- Benor: Certification de qualité indépendante
- Facile d'entretien
- Résistant au gel
- Convient pour les allées
- Perméable ou drainant
- Petits et grands formats

Caractéristiques du produit

Le concept Hydro Lineo XL se compose de 3 pavés qui, ensemble, offrent au moins 10 % d'ouvertures verticales et une perméabilité à l'eau suffisante (conformément au PTV 126). Le modèle fermé lui-même n'est PAS perméable à l'eau. Seule la combinaison des pavés fermés avec les pavés (semi-)ouverts garantit une infiltration suffisamment élevée. Pour un calcul exact du pourcentage de perméabilité, veuillez utiliser nos outils de calcul (disponibles sur www.stradus.be). Après la construction les joints sont remplis avec du matériel de coulis avec une capacité de drainage (p.ex., calibre 1/3 ou 2/5) ou de la terre arable pour la croissance de l'herbe. Les pavés et dalles sont fabriqués selon le principe de pré-compactage. La couche d'usure et la couche sous-jacente sont assemblées en une seule opération et sont indissolublement liées. La structure est compacte et homogène

Placement

Conseillez le Conseil de pose et entretien.