

Brickfix lijm Grijs

marlux

Technische omschrijving

Gevaar

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale regelgeving.

Technische kenmerken

SKU 469277

Uitvoeringen



Grijs



Zwart

Eigenschappen

- ✓ Eenvoudig alternatief voor mortel
- ✓ Makkelijk te installeren
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Kleurvast

Productkenmerken

USP's

- Voor vrijwel alle steensoorten
- Binnen en buiten
- Mortel en voeg in één

Gebruik

Brickfix is specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van vrijwel alle soorten betonnen bakstenen. De lijm is verkrijgbaar in 2 kleuren en is zowel binnen als buiten toepasbaar in laagdiktes tussen 2 en 6 mm, afhankelijk van het gewenste optisch resultaat. Brickfix is dus zowel mortel als voeg. Bij dunne laagdiktes is de lijm nauwelijks zichtbaar.

Plaatsing

Vorbereiding/verwerking/nabehandeling

- Benodigdheden: emmer, kuip, menger, truweel/spuitzak, voegijzer.
- Begin steeds waterpas.
- Maak de gewenste hoeveelheid lijm aan door eerst water in de kuip aan te brengen en vervolgens het poeder toe te voegen (± 3 l water op 15 kg poeder).
- Meng min. 4 minuten grondig tot een klontvrije massa.
- Breng de gewenste hoeveelheid lijm direct met een truweel/spuitzak op de te verlijmen stenen aan. Zowel stoot- als lintvoeg voorzien van lijm. Best is om ook de achterzijde van de stenen in te smeren met lijm.
- Plaats vervolgens de stenen en druk stevig aan.
- Uitpuilende lijm aan de zichtzijde laten aantrekken en na ± 25 minuten met een voegijzer uitkrabben tot de gewenste voegdiepte. Niet uitgeharde lijm nooit met borstel of water verwijderen.
- Brickfix niet met andere materialen vermengen dan water.
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 0 °C < 35 °C.
- Verwerkingstijd: 4 uur.
- Bescherm vers lijmwerk tegen zon, wind, regen en vorst.

Verbruik

Ca. 5 kg/m², afhankelijk van de grootte van de steen en de laagdikte (zie catalogus).

Reiniging

Het materiaal onmiddellijk na gebruik metwater reinigen.

Opslag en houdbaarheid

Overdekt en droog opslaan. In de originele, gesloten (het poeder is vochtgevoelig) verpakking: 12 maanden houdbaar.